

trendyCEM[®] 450

trendyCEM[®] 450 Trass-Fugenmörtel für Fliesen und Polygonalplatten TFP ist ein wasserundurchlässiger, zementärer Fugenmörtel für Natur- und Betonsteinpflaster

Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII



Verarbeitung

Vorbereitung

Die zu verfügende Fläche rückstandsfrei reinigen sowie Kanaleinläufe abdecken. Die Fugenbreite sollte mindestens 3 mm betragen und eine Höchstbreite von 50 mm nicht überschreiten.

Anrühren

Ca. 5 Liter sauberes, kaltes, klares Wasser in ein sauberes Gefäß geben und den **Trass-Fugenmörtel** unter kräftigem Rühren zugeben, bis eine schlämmfähige Masse entsteht.

Verfugen

Durch seine gute Fließeigenschaft kann der Mörtel mit einem Gummischieber vollflächig auf die Fläche aufgetragen und in die Fuge eingearbeitet werden.

Nachbehandlung

Überschüssigen Mörtel mit dem Gummischieber unter Verwendung von Wasser abziehen. Nach ausreichender Härte (Fingerprobe) mittels Besen und Wasser abwaschen, ohne die Fu-ge auszuwaschen. Abschließend mit feinem Sprühstrahl die Gesteinsoberfläche nachreinigen.

Nach vollständiger Durchhärtung ist die Fuge tausalzbeständig und kehrmaschinenfest.

Technische Daten

Verpackungsgröße:	25 kg Inhalt
Verbrauch pro m ² :	je nach Fugenbreite und -tiefe ca. 16 kg
Lagerfähigkeit:	6 Monate bei trockener und frostgeschützter Lagerung
Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 5° C, max. + 30 °C (Untergrundtemperatur)
Reifezeit:	ca. 3 Minuten
Verarbeitungszeit:	ca. 1 Stunde
Begehbarkeit:	nach ca. 6 Stunden
Befahrbar:	nach ca. 24 Stunden
Farbe:	grau oder anthrazit



Inverkehrbringer: trendy Herstellungs- und Vertriebsgesellschaft mbH • An der Jagdwirtschaft 3 • 17375 Hintersee • GERMANY

Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt ist ein vorgemischter Trockenmörtel zum Anrühren mit Wasser. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden; gegebenenfalls sofort mit Wasser spülen. Bei Hautreizung und Augenkontakt Arzt aufsuchen.

Diese Angaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Untersuchungen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Da wir auf die Verarbeitung und die Verarbeitungsbedingungen keinen Einfluss haben, können wir die Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten nicht übernehmen. In Zweifelsfällen Vorversuche durchführen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen.

Inverkehrbringer: trendy Herstellungs- und Vertriebsgesellschaft mbH | An der Jagdwirtschaft 3 | 17375 Hintersee | GERMANY

trendyCEM[®]
PflasterFugenMörtel

